

Ficha Técnica

RNZT - ZOWO-TEC 200 CORES						
DESCRIÇÃO	FUNDO AQUOSO SEMITRANSARENTE					
PRINCIPAL UTILIZAÇÃO	Madeira Exterior	(n.a.)				
PROPRIEDADES	Boa aderência	Admite repintura		Mono Componente		
DADOS TÉCNICOS						
	± 4s Viscosidade do produto a 20°C, 1atm DIN4 [s]	DENSIDADE (g/cm ³) ±0,021	± 1%, BRILHO (Ângulo 20°, 20°C a 1 atm)	TEOR SÓLIDOS (m/m) ± 1%	PRAZO VALIDADE	COR / ASPECTO
A TEMPERATURA AMBIENTE	12	1,01	(n.a.)	12%	12 meses - Embalagem Selada não violada	Semitransparente
CONDIÇÕES APLICAÇÃO	Agitar previamente os produtos até completa homogeneização. Aplicar preferencialmente em condições de pressão e temperatura normais, (PTN= 21°C, 1 atm.)					
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a revestir deve estar seca,limpa e isenta de gordura e poeiras.					
PREPARAÇÃO DO PRODUTO						
	CATALISADOR	(n.a.)		DILUENTE	(n.a.)	
VOLUME	(n.a.)				(n.a.)	
PESO	(n.a.)				(n.a.)	
OUTROS PRODUTOS AUXILIARES						
	OUTROS (1)	(n.a.)		OUTROS (2)	(n.a.)	
VOLUME	(n.a.)				(n.a.)	
PESO	(n.a.)				(n.a.)	
POT LIFE 20°C 1atm	(n.a.)	VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO RECOMENDADA (copo DIN 4 a 20°C) [s]				12
INFORMAÇÃO TÉCNICA						
	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA LIXAR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA EM HÚMIDO / CAMADA g/m ²	ESPESSURA RECOMENDADA EM SECO / CAMADA µm
TEMPERATURA AMBIENTE	4 Horas	4 Horas	(n.a.)	4 Horas	90-100	(n.a.)
SECAGEM UV	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
SECAGEM FORÇADA	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
MÉTODOS DE APLICAÇÃO						
Trincha / Rolo / Pistola						
Mergulho						
OBSERVAÇÕES	Em função da cor, a viscosidade, a densidade e teor de sólidos podem variar ligeiramente entre produtos da mesma gama.					
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL					Data	30/07/2018
					Revisão nº	1
					Técnico	01

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de actualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, actualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.