

# Ficha Técnica

## RNZT - ZOWO-TEC 200 CORES

DESCRIÇÃO	FUNDO AQUOSO SEMITRANSARENTE	
PRINCIPAL UTILIZAÇÃO	Madeira Exterior	(n.a.)
PROPRIEDADES	Boa aderência	Admite repintura Mono Componente

### DADOS TÉCNICOS

	± 4s Viscosidade do produto a 20°C, 1atm DIN4 [s]	DENSIDADE (g/cm <sup>3</sup> ) ±0,021	± 1%, BRILHO (Ângulo 20°, 20°C a 1 atm)	TEOR SÓLIDOS (m/m) ± 1%	PRAZO VALIDADE	COR / ASPECTO
À TEMPERATURA AMBIENTE	12	1,01	(n.a.)	12%	12 meses - Embalagem Selada não violada	Semitransparente
CONDIÇÕES APLICAÇÃO	Agitar previamente os produtos até completa homogeneização. Aplicar preferencialmente em condições de pressão e temperatura normais, (PTN= 21°C, 1 atm.)					
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a revestir deve estar seca,limpa e isenta de gordura e poeiras.					

### PREPARAÇÃO DO PRODUTO

	CATALISADOR	(n.a.)	DILUENTE	(n.a.)
VOLUME	(n.a.)		(n.a.)	
PESO	(n.a.)		(n.a.)	

### OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

	OUTROS (1)	(n.a.)	OUTROS (2)	(n.a.)
VOLUME	(n.a.)		(n.a.)	
PESO	(n.a.)		(n.a.)	

POT LIFE 20°C 1atm	(n.a.)	VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO RECOMENDADA (copo DIN 4 a 20°C) [s]	12
--------------------	--------	--	----

### INFORMAÇÃO TÉCNICA

	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA LIXAR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA EM HÚMIDO / CAMADA g/m <sup>2</sup>	ESPESSURA RECOMENDADA EM SECO / CAMADA µm
TEMPERATURA AMBIENTE	4 Horas	4 Horas	(n.a.)	4 Horas	90-100	(n.a.)
SECAGEM UV	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
SECAGEM FORÇADA	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)

### MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Trincha / Rolo / Pistola  
Mergulho

OBSERVAÇÕES	Em função da cor, a viscosidade, a densidade e teor de sólidos podem variar ligeiramente entre produtos da mesma gama.
-------------	--

<b>EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL</b>	Data	30/07/2018
	Revisão nº	1
	Técnico	01

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de actualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, actualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.